

# DYSPERLIT

## DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

DYSPERLIT jest wodną, bezrozpuszczalnikową dyspersją bitumiczno - lateksową służącą do wykonywania lekkich powłok przeciwwilgociowych, oraz konserwacji i renowacji pokryć dachowych.

### Właściwości

- gotowa do użycia, wystarczy tylko wymieszać
- do stosowania na suche i wilgotne podłoża
- wodorozcieńczalna, nie zawiera żadnych rozpuszczalników
- ze względu na małe rozmiary cząstek doskonale wnika w pory i kapilary warstw mineralnych
- bezpieczna dla środowiska i w kontakcie ze styropianem lub wełną

### Zastosowanie

- konserwacja i renowacja asfaltowych pokryć dachowych
- wykonywanie bezspoinowych i bezpapo-  
wych powłok dachowych zbrojonych siatkami i włókninami technicznymi
- zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią
- zabezpieczenie przed wilgocią podziemnych części budowli (ław fundamentowych, fundamentów itp.)
- podposadzkowe izolacje przeciwwilgociowe piwnic, garaży, tarasów, balkonów
- po rozcieńczeniu z wodą do wykonywania warstw gruntujących i warstw podkładowych pod papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków powietrza i podłoża powyżej 5°C.

### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne, wyrównane (bez spękań, ubytków, wystających

fragmentów), pozbawione wszelkich zanieczyszczeń mogących pogorszyć wiązanie (tłuszcze, oleje, smary, mleczko cementowe). Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym. Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. W przypadku renowacji pokryć dachowych usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wyrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem na zimno, a ubytki wypełnić masą szpachlową Olkolit.

### Aplikacja

Przed przystąpieniem do prac emulsje należy dokładnie wymieszać. Do gruntowania podłoży chłonnych, mineralnych w zależności od nasiąkliwości DYSPERLIT należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 do 1:6. Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Możliwe jest również nakładanie natryskowe. Przy układaniu kilku warstw, każdą smarujemy po wyschnięciu poprzedniej. Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 1mm.



## HYDROIZOLACJE

# DYSPERLIT

## DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

### Uwarunkowania

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C i przy przewidywanym braku opadów do czasu związania. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Spadek temperatury i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wiązania nawet do kilku dni. Nie zaleca się prowadzenia prac przy wilgotności powyżej 80%. W okresie wiązania izolacja musi być chroniona przed przemarzeniem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniem mechanicznym.

### Opakowanie

10 kg, 20 kg

### Dane techniczne

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Baza                                     | asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniające                                |
| Zużycie na 1 warstwę (bez rozcieńczania) | 0,5-1 kg/m <sup>2</sup> (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)      |
| Temperatura stosowania                   | Od +5°C do +30°C                                                              |
| Czas schnięcia (1mm warstwy mokrej)      | Maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%) |
| Ilość warstw                             | 1-4 w zależności od zastosowania                                              |
| Metoda nakładania                        | Pędzel, szczotka dekarcka, natrysk                                            |
| Gęstość                                  | Ok. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>                                                    |
| Przechowywanie                           | Powyżej 5°C                                                                   |
| Okres trwałości                          | 12 miesięcy od daty produkcji                                                 |
| Opakowania                               | Pojemniki plastikowe 10 kg, 20 kg                                             |
| Liczba warstw                            | 2 warstwy (bez przekładek)                                                    |
| Zgodność z normą                         | PN-B-24000:1997                                                               |

### UWAGI

Podana karta techniczna podaje zakres stosowania produktu. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP wynikającymi z kart charakterystyki i oznaczeń na opakowaniach. Wraz z ukazaniem się tej karty tracą ważność karty wcześniejsze.

