

FARBY

FARBA WAPIENNA NA WILGOTNE POWIERZCHNIE

ZASTOSOWANIE

Farba wapienna przeznaczona do malowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wykazuje podwyższoną odporność na grzyby, pleśń i inne patogeny szkodliwe dla człowieka. Ze względu na wyjątkowe właściwości i trwałość jest polecana do malowania pomieszczeń o wysokim standardzie. Produkt doskonale sprawdza się w wilgotnych pomieszczeniach, np. piwnice, magazyny, chlewnie, obory i podziemne garaże. Może być nakładana wałkiem malarskim lub pędzlem na podłoża, takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gliniane, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i wiórowe, tapety z włókna szklanego, drewno, farby dyspersyjne i silikatowe, beton porowaty oraz cegła ceramiczna.

Wysoka alkaiczność wapna sprawia, że materiał ten jest naturalnym biocydem odpornym na pleśń i grzyby. Farba idealnie nadaje się do malowania ścian po zalaniu (powodzi).

Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 1062-1:2005: G₃ E₄ S₁ V₁ W₁

NARZĘDZIA

Pędzel, agregat malarski lub wałek z owczej wełny

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” - bezpośrednio po przeszlifowaniu. Szczególnie ważne jest aby przy nanoszeniu farby w kolorze podłoże było jednobarwne, jasne lub białe. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odstąpienia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające - przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować preparatem grzybobójczym BIOLIT lub BIOLIT PLUS i spłukać, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania zagrzybienia. Plamy po zaciekach, sadzy, nikotynie, itp. pomalować. Tapety z włókna szklanego, zależnie od rodzaju, malować bezpośrednio lub zagruntować farbą uprzednio rozcieńczoną 20% wody.



Przygotowanie produktu

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie dodawać wapna, ani nie mieszać z innymi wyrobami. Przed podjęciem decyzji o rozcieńczaniu, dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przed malowaniem farbę ponownie wymieszać.

Aplikacja

Malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +25°C. Nakładać jedną warstwę pędzlem, agregatem malarskim lub wałkiem z owczej wełny. Kolejną warstwę farby nanosić po min. 2 godzinach i całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. Dopuszczalne jest delikatne zroszenie wodą powierzchni wyschniętej warstwy pierwszej przed nałożeniem warstwy drugiej w sytuacji uzasadnionej, np. podczas prac w wyższych temperaturach. Unikać nadmiernego nasłonecznienia i wysokich temperatur. Podłoże przeznaczone do malowania powinno być jednobarwne. Przerwy technologiczne i łączenia należy wcześniej zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami, na styku kolorów itp., aby były usytuowane w niewidocznych miejscach. Łączyć materiał podczas aplikacji metodą mokre na mokre. Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

Konserwacja powłoki

Czyszczenie zabrudzeń z powierzchni farby: Możliwe tylko po zaimpregnowaniu naniesionych i wyschniętych warstw dekoracyjnych farby. Na mokrą gąbkę lub ścierkę gąbkową należy nanieść



FARBY

FARBA WAPIENNA

NA WILGOTNE POWIERZCHNIE

łagodny detergent (np. płyn do mycia naczyń) i wytworzyć pianę. Zmywać lekko bez nadmiernego nacisku, aż do momentu usunięcia zabrudzenia. W przypadku detergentów o intensywnej barwie dokładniej przemyć powierzchnię czystą wodą. Czyszczone pole osuszyć dociskając ręcznik papierowy miejsce koło miejsca. Pozostawić do pełnego wyschnięcia.

DANE TECHNICZNE

- rozcieńczanie: pędzel, wałek - do 5%
- czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia: 2-4 godzin
- nanoszenie kolejnej warstwy: po 2-4 godzinach
- zalecana ilość warstw: 1-2
- połysk: mat
- odporność na szorowanie: klasa 5
- współczynnik przenikania pary wodnej: V_1
- przepuszczalność wody: W_1

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć. W przypadku zabrudzeń usuwać ciepłą wodą przed zaschnięciem. Do nakładania farby przystępujemy po całkowitym wyschnięciu podłoża. Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.

Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Produkt nie nadaje się do nakładania za pomocą agregatów hydrodynamicznych.

ZUŻYCIE

0.4-0.7 kg/m² - przy dwukrotnym nakładaniu wałkiem z owczej wełny

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia umyć wodą, natychmiast po użyciu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w szczelnie zamkniętych nie uszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +30°C. Otwierane opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Opakowania o pojemności : 10 kg, 20 kg

NADZÓR

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy Bracia Kosińscy Sp. z o.o. zgodnie z PN.

DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Produkt zgodny z PN-EN 13300:2002 i PN-EN 1062-1:2005.

Wyrób zakwalifikowany do A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g/l. Farba zawiera poniżej 30 g/l

