

GIPSY I GŁADZIE

GŁADŹ SZPACHLOWA LUKSUSOWA GS300

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka przeznaczona do wykonywania białych, bardzo gładkich powierzchni ścian i sufitów na betonie, tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Po ostatecznym wygładzeniu stanowi idealne podłoże pod warstwy malarskie i tapety.

Właściwości

- do wygładzania ścian i sufitów
- daje gładkie, śnieżnobiałe powierzchnie
- z dodatkiem polimeru
- Gładź szpachlowa luksusowa GS 300 jest kompozycją najwyższej klasy gipsu naturalnego, białej mączki dolomitowej, proszku redyspersyjnego i dodatków modyfikujących najnowszej generacji. Produkt nieszkodliwy dla zdrowia. Po zarobieniu z wodą tworzy wolnowiążącą, plastyczną i doskonale urabialną masę dającą się łatwo rozprowadzać i wygładzać. Wykonane gładzie podnoszą komfort i stwarzają miły mikroklimat pomieszczeń.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, suche, stabilne, nośne, wolne od plam i wykwitów, pozbawione jakichkolwiek innych substancji obniżających przyczepność, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności należy dokładnie usunąć. Ewentualne ubytki i rysy uzupełnić gipsem szpachlowym. Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować.

Rozrabianie z wodą: Zawartość opakowania wsypać do czystego pojemnika z odmierzoną ilością wody, ok. 0,5 litra wody na 1 kg gładzi. Całość pozostawić na 3 do 5 minut i po tym czasie dokładnie wymieszać mieszadłem mechanicznym lub ręcznie, aż do uzyskania jednorodnej i plastycznej masy bez grudek. Tak przygotowaną zaprawę zużyć w ciągu ok. 60 minut.



Wykonywanie prac: Gotową zaprawę nanosić na przygotowane podłoże pacą ze stali nierdzewnej, nakładając warstwę o grubości do 3 mm. Po wygładzeniu, stwardnieniu i związaniu powierzchnię gładzi należy przeszlifować drobnym papierem ściernym lub siatką do szlifowania. W przypadku nakładania dwuwarstwowego kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. Przed nakładaniem każdej warstwy gładzi należy gruntuować podłoże w celu zmniejszenia jego wodochłonności. Nie dopuszczać do działania wilgoci na świeżo ułożoną warstwę gładzi, chronić przed szybkim przesuszeniem np. z wyniku przeciągów. Prace prowadzić w temperaturze +5°C ÷ +30°C.

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia i ręce należy myć pod bieżącą wodą, zaraz po zakończeniu pracy.

Przechowywanie

Gładź należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach na paletach i w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 6 miesięcy. Chronić przed wilgocią.



GIPSY I GŁADZIE

GŁADŹ SZPACHLOWA LUKSUSOWA GS300

Dane techniczne

- Proporcje mieszania: ok. 1l wody na 2kg suchej gładzi
- Temperatura stosowania: +5°C ÷ +30°C
- Czas zużycia po zarobieniu: maks. 60 minut
- Minimalna grubość warstwy: 1 mm
- Maksymalna grubość warstwy: 3 mm
- Zużycie: od 1 do 2 kg/1m² w zależności od jakości podłoża Wszystkie dane odnoszą się dla temperatury 18°C i 60% wilgotności

UWAGA

Producent gwarantuje jedynie niezmienną jakość wyrobu a informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnić optymalne wykorzystanie produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ wykonawstwo oraz różnorodność warunków na placu budowy pozostają poza naszą kontrolą.

