

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM GS500

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



WŁAŚCIWOŚCI

Szpachla zbrojona włóknem GS500 jest suchą mieszanką przygotowaną na bazie gipsu półwodnego, regulującego czas wiązania i polepszającego przyczepność do podłoża. Zastosowanie nowej generacji włókien daje efekt mikrozbrojenia, zwiększając wytrzymałość spoiny i zapobiegając rozprzestrzenianiu się rys.

ZASTOSOWANIE

Szpachla zbrojona włóknem GS500 służy do mocnego spoinowania płyt kartonowo-gipsowych z zastosowaniem siatki.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Szpachlowane płyty kartonowo-gipsowe muszą być trwale przymocowane do wytrzymałej konstrukcji lub przyklejone do podłoża. Powierzchnia powinna być czysta i wolna od kurzu w obszarze stosowania szpachli zbrojonej włóknem.

WYKONANIE

Masę GS500 wsypać do czystej wody w proporcji ok. 1 kg na ok. 0,5 l wody. Wstępnie wymieszać, odczekać 3 minuty, a następnie dokładnie wymieszać do uzyskania konsystencji gęstej śmietany.

Rozrobioną masę należy nałożyć pacą metalową na połączenie płyt tak, aby dostała się głęboko między spoinowane płyty. Umieścić siatkę i ponownie zaszpachlować GS500. Po ok. 60 minutach usunąć nadmiar za pomocą szpachelki. Bezpośrednio po wyrównaniu powierzchni można wykonać ostateczną warstwę wykończeniową (finisz). Rozrobioną masę należy zużyć w czasie nie dłuższym niż 50 minut od przygotowania. Narzędzia i naczynia po zakończeniu prac oczyścić i umyć wodą.

Wszelkie prace wykonywać przy stałej wilgotności oraz temperaturze powietrza i podłoża powyżej 5°C.

OPAKOWANIA

Wiadro 5 kg

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

EN 13963:2005 EN 13963:2005/AC:2006
Posiada Atest Higieniczny PZH

DANE TECHNICZNE

Masa szpachlowa typ 4 B
Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość na zginanie: NPĐ

UWAGI

Zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.



SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM