

KLEJE

TERMOLEP-EL

KLEJ ELASTYCZNY

Termolep-EL Wysoko elastyczna, wzmocniona zaprawa klejowa do przyklejania wszystkich małych i wielkoformatowych płytek ceramicznych tj. glazury, terakoty, klinkieru, gresu, do podłoży sztywnych, jak i podatnych na odkształcenia, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podłożami mogą być betony zwykłe, beton komórkowy, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy cementowe, zbrojone siatką kleje w systemach ociepleń. Zalecany na tarasy oraz jastrychy z ogrzewaniem podłogowym. Produkt zgodny z EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012).

Właściwości

- Na ogrzewania podłogowe
- Wodo i mrozoodporny
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Wysoka wytrzymałość i elastyczność
- Bardzo dobra przyczepność
- Wydłużony czas otwarty

Skład

Mieszanka wysokojakościowych cementów, wyselekcjonowanych kruszyw i dodatków uszlachetniających.

Reakcja na ogień	Klasa A1
Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Czas otwarty: przyczepność po czasie nie krótszym niż 30 minut	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Spływ	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Odkształcenie poprzeczne	$\geq 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$

Narzędzia

Mieszarka wolnoobrotowa, kielnia, paca z zębata, dozownik wody, pojemnik na klej.



Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być, mocne, czyste, suche i nośne, nie przemarznęte, odtłuszczone i wolne od środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane, zagruntowane gruntem uniwersalnym GRUNLIT-U. Stare, spękanе powierzchnie zagruntować gruntem głęboko penetrującym GRUNLIT-TEM-G. Wyprawy i powłoki niestabilne, o niedostatecznej stabilności, należy usunąć.

Przygotowanie produktu: Zaprawę klejową wymieszać używając wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego z 5,2 – 6,2l czystej chłodnej wody, do uzyskania jednolitej konsystencji wolnej od grudek. Po około 5 min. należy ponownie krótko zamieszać uzyskaną masę. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne rozrabianie jej z wodą.

Przyklejanie płytek: Zaprawę nanosić pacą zębatą o odpowiednim rozmiarze ząbków dostosowanym do gabarytów płytek. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 15 min od rozprowadzenia kleju na podłożu. W ciągu 10 min można dokonać korekty położenia płytki. Ułożoną okładzinę docisnąć mocno do podłoża tak, aby cała powierzchnia płytki pokryta została klejem. Przyklejone płytki można spoinować po ok. 48 godz.

Wytyczne wykonawcze

Pracę wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C, niższa lub wyższa temperatura od optymalnej wpływa negatywnie na właściwości

KLEJE

TERMOLEP-EL

KLEJ ELASTYCZNY



przed nadmiernym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac należy przestrzegać ogólnych reguł sztuki budowlanej.

Bezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. Zawartość /pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

Zużycie

Dla pacy zębatej 6 mm ok. 3,0 kg/m²

Dla pacy zębatej 8 mm ok. 4,0 kg/m²

Dla pacy zębatej 10 mm ok. 5,0 kg/m²

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Przechowywanie

Produkt chronić przed wilgocią, przechowywać w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu na paletach.

Opakowania

Jednostkowe - Worek 25 kg

Zbiornicze - Paleta ofoliowana 1050 kg

Nadzór

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o.o. zgodnie z PN.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

