

Lateksowa farba luksusowa

PRODUKT

Farba Royal White to lateksowa farba do wnętrz charakteryzuje się doskonałą siłą krycia, neutralnym zapachem, bardzo dobrymi parametrami aplikacyjnymi.

Produkt zgodny z PN-C-81914:2002/AZ1:2015 oraz z PN-EN 13300:2002.

ZASTOSOWANIE

Farba Royal White przeznaczona jest do ręcznego i natryskowego dekoracyjnego malowania wewnętrznych ścian i sufitów.

NARZĘDZIA

- Pędzel, zalecany z włosia sztucznego (poliestrowego, nylonowego)
- Wałek – najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z tworzyw sztucznych, mikrofibry o długości włosa (6 – 15mm) w zależności od rodzaju podłoża.
- Agregat malarski: Dysza (517 i 519)
Ciśnienie robocze 200 bar (max ciśnienie 235bar)

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, czyste, suche, wolne od pyłów i środków obniżających przyczepność.

Stare tapety, warstwy poprzednich farb, ewentualne złuszczenia całkowicie usunąć, głębokie rysy i większe ubytki zaszpachlować na gładko masą szpachlową KOSBUD GS 400. Kredujące i piaskujące podłoża wzmocnić gruntując preparatem GRUNLIT U lub GRUNLIT G. Powierzchnie, wcześniej niemalowane lub niejednolite w celu wyrównania chłonności podłoża i zmniejszenia zużycie farby należy zagruntować GRUNLITEM ML.

Przygotowanie produktu do aplikacji pędzlem lub wałkiem

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość należy dokładnie wymieszać.

Przygotowanie produktu do aplikacji Agregatem malarskim Bezpośrednio przed użyciem dolać do 10% czystej wody, zawartość należy dokładnie wymieszać, nie dopuszczać do napowietrzania.

Aplikacja

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża farbę Royal White nakładać równomiernie na całą powierzchnię przy pomocy pędzla, wałka lub agregatu malarskiego metodą mokre na mokre.

Bezpośrednio po malowaniu umyć wodą narzędzia.

Stosowanie brudnych narzędzi może wpłynąć na obniżenie jakości powłoki. W trakcie prac zaleca się stosowanie ubrań i rękawic ochronnych.

WYTTCZNE WYKONAWCZE

Do nakładania farby przystępujemy po całkowitym wyschnięciu podłoża. Zabezpieczamy powierzchnie narażone na zanieczyszczenia. Farbę Royal White nakładać równomiernie na całej powierzchni przy pomocy pędzla, wałka lub agregatu malarskiego metodą mokre na mokre.

Zalecamy aby świeże tynki cementowo-wapienne malować nie wcześniej niż po 3-4 tygodniach, a gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia. Drugą warstwę farby nakładamy po wstępnym wyschnięciu pierwszej tj. po około 3-5 h. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania farby powinna się mieścić w zakresie od +10°C do +28°C. Bezpośrednio po malowaniu narzędzia umyć wodą. Stosowanie brudnych narzędzi może wpłynąć na obniżenie jakości powłoki. W trakcie prac zaleca się stosowanie ubrań i rękawic ochronnych.

BEZPIECZEŃSTWO

Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.



Lateksowa farba luksusowa

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max.30 g/l.

ZUŻYCIE

14 m²/l W przypadku szorstkich powierzchni odpowiednio więcej

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w szczelnie zamkniętych nie uszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze +5oC do +30oC. Otwierane opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 18 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE

Opakowania o pojemności: 3l, 5l, 15l

NADZÓR

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J. zgodnie z PN.

PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1,47 g/cm³

Czas wysychania powłoki (w temp. 23±2°C i wilgotności względnej 50±5°C: max 3h): 1-2 h

Połysk: mat

Wygląd i barwa powłoki: biała matowa, bez obcych wtrąceń, spękań, pomarszczeń;

Krycie jakościowe: III

Odporność powłoki na tarcie na sucho: Brak śladu, lub śladowa ilość pigmentów na tkaninie

Odporność na szorowanie na mokro: wg PN-EN 13300:2002-klasa 2

wg PN-C- 81914:2002/AZ1:2015- rodzaj I

Granulacja: drobna <100µm

DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływa-

jąc na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

UWAGI

Dane identyfikujące wyrób i data ważności na opakowaniu.

Dziękowizna, 12.07.2016. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.

