

SILIKONOWY IMPREGNAT DO BETONU

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



WŁAŚCIWOŚCI

- **Doskonale zabezpiecza przed wnikaniem wody opadowej**
- **Zabezpiecza przed wnikaniem zanieczyszczeń, ułatwia ich usuwanie**
- **Duża głębokość penetracji**
- **Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne**
- **Nie wpływa na naturalny kolor impregnowanych powierzchni**

PRODUKT

Silikonowy impregnat do betonu jest gotowym do użycia, wysokiej jakości środkiem ochronnym i hydrofobizującym.

NARZĘDZIA

Wałek, pędzel, natrysk.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Impregnowana powierzchnia nie powinna posiadać żadnych wilgotnych plam, powinna optycznie wyglądać na suchą.

Przygotowanie produktu:

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać.

Aplikacja

Wymieszany preparat należy równomiernie nakładać jednokrotnie cienką warstwą, unikając tworzenia kałuż. Przy chłonnych podłożach zaleca się nanoszenie dwóch warstw. Kolejna warstwa powinna być aplikowana „mokre w mokre” po całkowitym wchłonięciu pierwszej warstwy ale gdy powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Zalecanym sposobem aplikacji jest natrysk opryskiwaczem niskociśnieniowym. Można również nanosić wałkiem lub pędzlem, starannie rozprowadzając preparat na powierzchni. Ze względu na niewielką grubość impregnatu należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Do nakładania impregnatu przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża i całkowitym jego wyschnięciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania powinna się mieścić w zakresie od + 5°C do + 25°C. Absolutnie niedopuszczalne jest impregnowanie podczas opadów atmosferycznych (mżawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. Wszelka ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami innych producentów nie jest dopuszczalne. W przypadkach niedostosowania się do powyższych wytycznych producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

ZUŻYCIE

0,1-0,3 l/m² w zależności od powierzchni.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą, natychmiast po użyciu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Należy przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

1l, 5l



SILIKONOWY IMPREGNAT DO BETONU

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Produkt zgodny z EN 1504-2:2004

DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dziękowizna, 23.02.2018 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.

SILIKONOWY IMPREGNAT DO BETONU

