

BIOLIT PLUS

ŚRODEK DO USUWANIA GRZYBÓW I GLONÓW

Biolit Plus to skuteczny, gotowy do użycia środek dezynfekujący, sanityzujący do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, charakteryzujący się wysoką skutecznością i efektywnością działania. Wykazuje długoterminowe działanie zapobiegawcze. Produkt posiada Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr 5737/14.

Zastosowanie

Środek stosuje się na skażone przez grzyby i algi podłoża akrylowe, silikonowe oraz mineralne. Polecany na zakażone i porośnięte powłoki malarskie. Chroni przed ponownym zakażeniem powłoki bakteriami, które mogłyby wzrastać na warstwie zniszczonych grzybów i alg. Preparat poprawia przyczepność farb dyspersyjnych i tynków, i zapobiega pęcherzeniu oraz łuszczeniu nowej powłoki.

Zawiera

- Chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC), CAS: 7173-51-5 [zaw. 2,05 g/kg]- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,45 g/kg].

Nanoszenie

Biolit Plus nanosi się na oczyszczone mechanicznie lub ręcznie wcześniej powłoki. W przypadku silnie zanieczyszczonych powłok należy przed oczyszczeniem mechanicznym lub ręcznym nanieść Biolit Plus. Preparat pozostawić na 12-24 godzin na ścianie. Po wyschnięciu powierzchnię oczyścić z resztek zanieczyszczeń ostrą szczotką lub za pomocą wody pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże wymaga napraw należy je wykonać w tym momencie. Następnie ponownie nanieść preparat i pozostawić do wyschnięcia na okres ok. 24 godzin. Należy przedsięwziąć środki ostrożności w celu przygotowania odpowiedniego wyposażenia i sprzętu. Nanosić jednym z podanych sposobów: za pomocą pędzla; szczotki; za pomocą wałka malarskiego; przy użyciu natrysku lub agregatu ciśnieniowego. Preparat musi być naniesiony rów-



nomiennie na całą powierzchnię. Unikać pozostawiania obszarów na których zarodniki grzybów i alg mogłyby się powtórnie rozwijać. Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane poprawnie powłoka jest odkażona. Zabezpieczamy ją przed ponownym zasiedleniem poprzez pomalowanie jedną z dostępnych farb Kosbud.

Uwaga

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C.

Wysychanie

Powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem (przed zbyt silnym wiatrem lub dużym nasłonecznieniem). Nałożoną powłokę należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Przy temperaturze ok 20°C i wilgotności powietrza ok 65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 3 godzin. Większa wilgotność i niższa temperatura wydłużają czas schnięcia. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Zużycie

Zużycie zależy od sposobu nanoszenia środka i wynosi: 0,1-0,2 l/m² (pędzel).

Opakowania

5L.



IMPREGNATY I ŚRODKI MYJĄCE

BIOLIT PLUS

ŚRODEK DO USUWANIA GRZYBÓW I GLONÓW



Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 24 miesiące zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

Utylizacja

Pozostałość produktu oddać do wyspecjalizowanej rmy, zajmującej się utylizacją odpadów. Niewielkie ilości produktu po uprzednim rozcieńczeniu dużą ilością wody można usuwać do kanalizacji. Puste, opróżnione opakowania należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczyć na odpowiednie wysypisko śmieci lub oddać do wyspecjalizowanej, w zakresie odpadów opakowaniowych firmy.

Nadzór

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium rmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o.o. zgodnie z PN.

Wskazówki bezpieczeństwa

P102 - Chronić przed dziećmi
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę
P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

