

GIPSY I GŁADZIE

DOLOMITOWA MASA SZPACHLOWA

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona do ręcznego lub mechanicznego (AIRLESS) szpachlowania (warstwa START i FINISZ) powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

- do nakładania agregatem lub ręcznie
- gotowa do użycia
- łatwe nakładanie i szlifowanie

Sposób użycia

Dolomitową masę szpachlową stosuje się na powierzchnie gipsowe, gipsowo-kartonowe (łączenia płyt wykonać uprzednio produktem SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM), cementowo-wapienne, betonowe i gazobetonowe. Powierzchnie betonowe i gazobetonowe należy uprzednio zagruntować preparatem. Szpachle można stosować wielowarstwowo. Gotową masę szpachlową przed użyciem dokładnie wymieszać. Równomiernie nałożyć na powierzchnię, przy czym grubość warstwy nie powinna przekraczać 3 mm. Począć do wyschnięcia. Wstępnie przeszlifować. Uzupełnić ewentualne niedoskonałości i ponownie zeszlifować. Malować po całkowitym wyschnięciu.

Przechowywanie

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Opakowania

Wiaderka plastikowe: 5kg, 19kg
Worki: 25kg



Dane techniczne

Temperatura stosowania: +5°C ÷ +35°C.
Czas schnięcia: min. 12 godzin Maksymalna grubość warstwy: 3 mm Zużycie na 1 m² powierzchni przy 1 mm grubości warstwy: 1,8 kg/m

UWAGA

Producent gwarantuje jedynie niezmienną jakość wyrobu a informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnić optymalne wykorzystanie produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ wykonawstwo oraz różnorodność warunków na placu budowy pozostają poza naszą kontrolą.



GIPSY I GŁADZIE

DOLOMITOWA MASA SZPACHLOWA

Dane techniczne

- Proporcje mieszania: ok. 1l wody na 2kg suchej gładzi
 - Temperatura stosowania: +5°C ÷ +30°C
 - Czas zużycia po zarobieniu: maks. 60 minut
 - Minimalna grubość warstwy: 1 mm
 - Maksymalna grubość warstwy: 3 mm
 - Zużycie: od 1 do 2 kg/1m² w zależności od jakości podłoża
- Wszystkie dane odnoszą się dla temperatury 18°C i 60% wilgotności

UWAGA

Producent gwarantuje jedynie niezmienną jakość wyrobu a informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnić optymalne wykorzystanie produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ wykonawstwo oraz różnorodność warunków na placu budowy pozostają poza naszą kontrolą.

