

UNIWERSALNA PIANA PISTOLETOWA

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



UNIWERSALNA PIANA PISTOLETOWA

Jednoskładnikowa, specjalna piana izolacyjna i konstrukcyjna na bazie utwardzonego wilgocią poliuretanu, do zastosowań w przemyśle budownictwem. Gazy wytłaczające nie zawierają freonów – bez F.C.K.W.

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybkoschnąca, stabilna wymiarowo;
- Zwiększona przyczepność do hartowanego PCV – ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów;
- Wysoka pojemność napełniania, równomierna struktura, dobra izolacja akustyczna i termiczna;
- Bardzo dobra przyczepność i kleistość do podłoży budowlanych, takich jak mur

ZASTOSOWANIE

- Montaż ościeżnic drewnianych, ościeżnic okiennych PCV i drzwiowych;
- Wypełnianie przestrzeni montażowych pomiędzy panelami, ocieplanie wanień kąpielowych;
- Klejenie parapetów, wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach, podłogach;
- Nadaje się do wypełniania spoin pomiędzy płytami termoizolacyjnymi z materiałów, takich jak: EPS, XPS i z włókien mineralnych (tzw. wełny mineralnej).

PODŁOŻE

Podłoże musi być czyste, suche, twarde, wolne od kurzu, tłuszczów i oleju. Nie może być oszronione lub oblodzone. Podłoże zaleca się wstępnie zwilżyć wodą za pomocą rozpylacza.

OGRANICZENIE

Nie zaleca się stosowanie produktu pod wodą i w miejscach zamkniętych, brak przyczepności PE, PP, silikonu, teflonu i podłoży z tłustymi plamami. Nie należy aplikować na podłoża pokryte szronem.

SPOSÓB UŻYCIA

Bezpośrednio przed użyciem należy puszkę wstrząsnąć min. 30 razy w celu odpowiedniego wymieszania piany. W czasie pracy puszkę trzymać dnem do góry, spoiny należy wypełniać od dołu do góry, wypełniać szczeliny od około 1/2 do 1/3 głębokości. Spoiny powyżej 40 mm należy wypełniać warstwami zawsze po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Obróbkę powierzchni (malowanie, tynkowanie) należy wykonać najwcześniej 24 godziny po aplikacji.

UWAGI

Nieutwardzoną pianę należy wyczyścić do piany PU, utwardzoną pianę można usunąć tylko metodami mechanicznymi. Podczas pracy z pianą zaleca się nosić odzież ochronną, rękawice i okulary. Podłoże należy zabezpieczyć papierem lub folią plastikową.

Utwardzona piana PUR nie jest odporna na promieniowanie UV. Odporność ta zależy od czasu ekspozycji przy bezpośrednim świetle słonecznym (od około 14 dni do 3 miesięcy). Po tym czasie wraz z innymi elementami klimatycznymi (deszcz, mróz itp.) dochodzi do naruszenia struktury piany przez promieniowanie UV.

Uwaga: Długie opóźnienie pomiędzy nakładaniem piany PUR a przyłożeniem płyty do podłoża zmniejsza przyczepność. We wszystkich rodzajach pian PUR po około 5 minutach zaczyna tworzyć się nieprzylepna powierzchnia, która zmniejsza przyczepność.

Zakres temperatury aplikacji wynosi od +5°C do +35°C. Już po 2 godzinach od przyklejenia płyt można przystąpić do kolejnych czynności technologicznych.



UNIWERSALNA PIANA PISTOLETOWA

PRODUCENT
CHEMII BUDOWLANEJ
I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ



UNIWERSALNA PIANA PISTOLETOWA

CZYSZCZENIE

Materiał: Nieutwardzoną pianę – czyszcikiem do piany PU.

OPAKOWANIE

Piana pistoletowa 750 ml

KOLOR

Żółty

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

Patrz <Karta charakterystyki 05.10DEU>

OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące od daty produkcji, przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C do +25°C.

AKTUALIZACJA

Zaktualizowano w dniu:

Sporządzono w dniu: 01.08.2017 r.

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Dane techniczne			
Baza	-	poliuretan	
Ciepłota właściwa	kg/m³	25	wg ISO 7390
Przewodność cieplna	mW/mK	30–35	wg DIN 52612
Odporność termiczna	°C	–40 / +90	po utwardzeniu
Temperatura aplikacji	°C	+10 / +35	optymalnie od +15 do +20
Temperatura puszek	°C	powyżej +5	optymalnie od +10 do +20
Kożuszenie	min.	≈ 8–12	przy 23°C / 55% wilgotności
Czas cięcia	min.	40–50	
Wydajność	litrów	50–55	w zależności od temperatury i wilgotności względnej
Stabilność wymiarowa	%	-5% < DS < 0 %	
Odporność na promieniowanie UV		nieodpowiednia	należy poddać obróbkę powierzchniową
Klasa palności	-	F	EN 13 501-1
Minimalna szerokość spoiny	mm	10	
Maksymalna szerokość spoiny	mm	40	

