

FARBY ELEWACYJNE

FARBA FASADOWA SI-SI

ELEWACYJNA FARBA SILIKONOWO-SILIKATOWA

FARBA FASADOWA Si-Si to elewacyjna farba na bazie dyspersji, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i katorów. Zawiera bioochronne środki powłokowe – formuła KOSBUD PROTECT. Dostępna w systemie kolorowania KOSBUD COLOR

Kluczowe Właściwości

- Wydajna i łatwa w nakładaniu
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni

Zastosowanie

FARBA FASADOWA Si-Si przeznaczona jest do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej powłoki malarskiej na tynku elewacyjnym ACRYLIT Si-Si. Może być również stosowana na inne podłoża takie jak: mineralne tynki cienkowarstwowe, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne oraz we wnętrzach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Tworzy trwałe i elastyczne wykończenie powierzchni.

Narzędzia

Mieszarka wolnoobrotowa, pędzel, wałek malarSKI, lub pistolet malarski.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być równe, czyste, suche, wolne od pyłów i środków obniżających przyczepność. Luźne i łuszczące się warstwy bezwzględnie usunąć. Nierówności wyrównać i zaszpachlować. Ściany porośnięte pleśnią i grzybami oczyścić używając środka bioaktywnego BIOLIT. Kredujące i piaskujące podłoże wzmocnić środkiem gruntującym GRUNLIT-U lub GRUNLIT-G. W celu wyrównania chłonności i barwy podłoża zaleca się gruntowanie silikonowo-silikatowym gruntem podkładowym GRUNLIT Si-Si w kolorze farby.

Przygotowanie produktu: Fabrycznie przygotowaną farbę dokładnie wymieszać przed aplikacją. Za każdym razem sprawdzić opis koloru na wia-

drze, datę produkcji i numer szarży produkcyjnej. Zaleca się stosowanie na jednej powierzchni ściany farby z tym samym numerem partii produkcyjnej. Farby o różnych oznaczeniach wymieszać ze sobą w większym, czystym pojemniku, przed malowaniem.

Aplikacja: Do aplikacji farby przystąpić po dokładnym wyschnięciu i wysezonowaniu (minimum 3 dni od pełnego związania). Farbę nanosić równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub narzędzia do natrysku, pracując bez przerw na całej wcześniej przygotowanej powierzchni. Kolejną warstwę farby nakładamy po minimum 6-8 godzinach od nałożenia warstwy poprzedniej. W okresach, gdzie wilgotność względna przekracza 65% czas wysychania może ulec wydłużeniu.



FARBY ELEWACYJNE

FARBA FASADOWA SI-SI

ELEWACYJNA FARBA SILIKONOWO-SILIKATOWA



Wytyczne wykonawcze

Prace wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i wilgotności względnej poniżej 75%. Nie należy nakładać farby na powierzchnię silnie nasłonecznioną. Do czasu pełnego wyschnięcia pomalowaną ścianę chronić przed opadami deszczu i spadkiem temperatury poniżej 0°C. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamknąć. Nie dopuszcza się mieszania farby z innymi materiałami jak grunty, pigmenty i inne substancje oraz z podobnymi wyrobami innych producentów.

Zużycie

Około 0,20 – 0,35 kg/m²

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Bezpieczeństwo

Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe zmiany. Zawiera produkty biobójcze jako środki ochrony produktów w czasie ich przechowywania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 art. 58(3). EUH 208 – Zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość, pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Przechowywanie

Należy przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Zalecane zużycie – w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

Opakowania

Wiadra o pojemności 10 kg, 20 kg

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Produkt zgodny z ETA 16/0492 i ETA-18/0601 Certyfikat Zgodności ZKP Nr 2310-CPR-Z1029 i 2310-CPR-Z1346 Produkt posiada Atest Higieniczny

Nadzór

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

