FARBY ELEWACYJNE

FARBA FASADOWA SL

ELEWACYJNA FARBA SILIKONOWA



FARBA FASADOWA SL to elewacyjna farba na bazie modyfikowanych żywic silikonowych, wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Zawiera bioochronne środki powłokowe – formuła KOSBUD PROTECT. Dostępna w systemie kolorowania KOSBUD COLOR.

Kluczowe właściwości

- Paroprzepuszczalna
- Odporna na zabrudzenia

Zastosowanie

Farba Fasadowa SL przeznaczona jest do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powłok malarskich. Tworzy trwałe i elastyczne wykończenie ścian. FARBE FASADOWĄ SL zaleca sie do malowania tynku ACRYLIT SL, ACRYLIT SLN, KLINKIERIT, ACRYLIT Si-Si i tynku mineralnego - MINERALIT w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM i KOSBUD SYSTEM W. Może być stosowana również na inne podłoża takie jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne oraz we wnętrzach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dzięki odporności na zabrudzenia, znajduje zastosowanie w miejscach szczególnie narażonych jak elewacje przy szlakach komunikacyjnych, w centrach miast, dzielnicach przemysłowych. Stanowi skuteczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem z zewnątrz.

Narzędzia

Mieszarka wolnoobrotowa, pędzel, wałek malarski, lub pistolet malarski.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być równe, czyste, suche, wolne od pyłów i środków obniżających przyczepność. Luźne i łuszczące się warstwy bezwzględnie usunąć. Nierówności wyrównać i zaszpachlować.
Ściany porosłe pleśnią i grzybami oczyścić używając środka bioaktywnego BIOLIT. Kredujące i piaskujące podłoże wzmocnić środkiem gruntującym GRUNLIT- U lub GRUNLIT-G. W celu wyrównania chłonności i barwy podłoża zaleca się gruntowanie silikonowym gruntem podkładowym GRUNLIT FSL w kolorze farby.
Przygotowanie produktu: Fabrycznie przygotowaną farbę dokładnie wymieszać przed aplikacją. Za każdym razem sprawdzić opis koloru na wiadrze, datę produkcji i numer szarży produkcyjnej. Zaleca się stosowanie na jednej powierzchni ściany farby z tym samym numerem partii produkcyjnej. Farby o różnych oznaczeniach wymieszać ze sobą w większym, czystym pojemniku, przed malowaniem.
Aplikacja: Do aplikacji farby przystąpić po dokładnym wyschnięciu i wysezonowaniu (w przypadku tynków silikonowych minimum 3 dni, zaś tynku mineralnego 14 dni). Farbę nanosić równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub narzędzia do natrysku, zawsze w dwóch warstwach, pracując bez przerw na całej wcześniej przygotowanej powierzchni. Kolejną warstwę farby nakładamy po minimum 6-8 godzinach od nałożenia warstwy poprzedniej. W okresach, gdzie wilgotność względna przekracza 65% czas wysychania może ulec wydłużeniu.

FARBY ELEWACYJNE

FARBA FASADOWA SL

ELEWACYJNA FARBA SILIKONOWA



Wytyczne wykonawcze
Prace wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i wilgotności względnej poniżej 75%. Nie należy nakładać farby na powierzchni silnie nasłonecznione. Do czasu pełnego wyschnięcia pomalowaną ścianę chronić przed opadami deszczu i spadkiem temperatury poniżej 0°C. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamknąć. Nie dopuszcza się mieszania farby z innymi materiałami jak grunty, pigmenty i inne substancje oraz z podobnymi wyrobami innych producentów.

Zużycie
Około 0,20 – 0,35 kg/m2

Czyszczenie narzędzi
Wodą, natychmiast po użyciu.

Bezpieczeństwo
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe zmiany. Zawiera produkty biobójcze jako środki ochrony produktów w czasie ich przechowywania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 art. 58(3). EUH 208 – Zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo--2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę .Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza.

Przechowywanie
Należy przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Zalecane zużycie – w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

Opakowania
Wiadra o pojemności 10 kg, 20 kg

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA
Produkt zgodny z ETA 16/0492 i ETA-18/0601 Certyfikat Zgodności ZKP Nr 2310-CPR-Z1029 i 2310-CPR-Z1346 Produkt posiada Atest Higieniczny

Nadzór
Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dalsze informacje
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

KOSBUD