

Zaprawa dekoracyjna

WŁAŚCIWOŚCI

- Trwale elastyczny
- Odporny na działanie wody
- Odporny na szorowanie
- Odporny na uderzenia

PRODUKT

KLINKIERIT to silikonowa masa dekoracyjna o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne i czynniki zewnętrzne. Zawiera bioochronne środki powłokowe zapobiegające porastaniu ścian przez grzyby i glony.

ZASTOSOWANIE

Masa dekoracyjna KLINKIERIT przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego wykończenia elewacji zewnętrznych w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Barwiony KLINKIERIT stosowany jest głównie jako dekoracyjna masa wykończeniowa w technice szablonowej imitującej cegłę klinkierową. Może być nakładany także na wszystkie trwałe, suche i czyste podłoża mineralne, spójne powłoki malarskie i wolne od powłok antyadhezyjnych powierzchnie betonowe.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, paca ze stali nierdzewnej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich. Słabo związane części podłoża należy usunąć a oczyszczoną powierzchnię wzmocnić gruntem głęboko penetrującym GRUNLIT-G. Podłoże, na które ma być наносzony KLINKIERIT należy dwukrotnie zagruntować silikonowym preparatem gruntującym GRUNLIT-SL w wybranym kolorze.

Przygotowanie produktu

Fabrycznie przygotowaną masę KLINKIERIT dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do zapraw budowlanych do uzyskania jednolitej konsystencji.

Aplikacja

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej nakładamy równą, gładką warstwę o grubości około 5mm w kolorze fugi bez użycia szablonu. Po pełnym wyschnięciu pierwszej warstwy (48 h) przystępujemy do przyklejania szablonu. Po zaklejeniu całej powierzchni nakładamy drugą warstwę masy dekoracyjnej w ostatecznym kolorze. Bezpośrednio po wygładzeniu lub wymodelowaniu powierzchni usuwamy szablon.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

W czasie wykonywania robót temperatura powietrza powinna wynosić od +5°C do +25°C. Nałożoną masę chronić przed deszczem, spadkiem temperatury poniżej +5°C oraz promieniami słonecznymi do całkowitego wyschnięcia. Na ścianę należy nakładać materiał z jednej partii produkcyjnej, a materiały z dwóch różnych partii należy dokładnie ze sobą wymieszać. Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może spowodować nierówności kolorystyczne oraz uszkodzenia tynku.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera produkty biobójcze jako środki ochrony produktów w czasie ich przechowywania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 art. 58(3). EUH 208 – Zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza. P362+P364 Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość, pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.



Zaprawa dekoracyjna

ZUŻYCIE *

0,9 – 1,2 kg/m² na jedną warstwę na gładkim podłożu

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą, natychmiast po użyciu.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem i przegrzaniem.

OPAKOWANIA

Jednostkowe

Wiaderko 25 kg

Wiaderko 12,5 kg

Wiaderko 5 kg

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Produkt zgodny z ETA 16/0492 z dnia 03/11/2016

Certyfikat zgodności ZKP Nr 2310-CPR-Z1029

Produkt posiada Atest Higieniczny

NADZÓR

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy KOSBUD Bracia Kosiński Sp. J. zgodnie z obowiązującymi normami.

DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

