TYNK

KRUSZYWO TECHNICZNE

BARWIONE



ZASTOSOWANIE

Tynk służy do ręcznego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie KOSBUD SYSTEM. Nie stosować na powierzchnie poziome.

SKŁAD

- naturalne kruszywo kwarcowe,
- pigmenty,
- żywica (epoksydowa lub poliuretanowa)

GRANULACJE

- 0,8 - 1,2 mm
- 1,2 - 1,8 mm

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Skład chemiczny:

- SiO_2 min. 98,00%
- Fe_2O_3 max 0,06%

Właściwości fizyczne:

- gęstość 2,65 g/ml
- twardość 7 (Skala Mohsa)
- jednorodność min. 80,0 %
- wilgotność max. 0,2%
- myte i suszone ogniowo
- precyzyjnie rozsiane frakcje

Gęstość nasypowa (dla frakcji):

- 0,8 – 1,2 mm 1,6 t/m3
- 1,2 – 1,8 mm 1,7 t/m3

KOSBUD